

## Dolomit

### Enduit minéral pour travaux intérieurs



#### 1. Description

Enduit minéral en pâte, prêt à l'emploi, pour l'intérieur (part organique < 3%).

Les charges de marbre dolomitique blanc contenues dans l'enduit DOLOMIT lui confère un pouvoir garnissant maximal ainsi qu'une mise en œuvre particulièrement aisée.

L'enduit DOLOMIT permet l'enduisage de surfaces entières sur enduits ou sur béton ainsi que les rebouchages partiels et l'enduisage des joints de plaques de plâtre (avec bande à joints). L'enduit DOLOMIT peut être utilisé sur des supports minéraux, organiques ou mixtes sur murs ou plafonds.

**Domaines d'emploi :** Intérieur.

**Couleur :** Blanc.

**Conditionnement :** Seau 8 et 18 kg.

#### 2. Propriétés

- Pouvoir garnissant maximum.
- Applicable sur tous types de supports.
- Applicable sur surfaces complètes ou partiellement.
- Mise en oeuvre simple.
- Applicable en machine (projection airless) ou à la main.
- Peut être tiré à zéro.
- Facilement ponçable.
- Minéral, part organique < 3%.

#### 3. Caractéristiques techniques

- Epaisseur d'application : 0 - 4 mm.
- Granulométrie : 0 - 0,1 mm.
- Densité : 1,8 g/cm<sup>3</sup>.

- Résistance de diffusion à la vapeur d'eau :  $S_d=0,02$  m pour 1 mm d'épaisseur.
- pH : 9.

#### 4. Application du produit

##### Préparation des fonds :

Les supports seront conformes aux prescriptions du DTU 59.1. Ils doivent être propres, sains, secs et solides.

Eliminer les particules non adhérentes, poussières, efflorescences, graisses, algues et mousses par grattage, brossage, lavage haute pression ou par tout traitement adapté.

Sur les bétons, il est conseillé de ne pas dépasser une humidité résiduelle de 3%.

##### Mise en œuvre :

L'enduit DOLOMIT est prêt à l'emploi. Appliquer en fine couche à la lisseuse. Epaisseur maximum 4 mm. Reboucher au préalable les imperfections les plus grossières.

En cas d'entoilage, appliquer une première couche (env. 2 mm), maroufler la toile à l'aide d'une lisseuse ou d'un rouleau sec, puis éliminer les excédents d'enduit. Après séchage de la 1<sup>ère</sup> couche, appliquer la seconde couche à la lisseuse.

##### Temps de séchage :

Le temps de séchage dépend de l'épaisseur des couches, de la température et de l'humidité de l'air. Temps de séchage moyen : 8-10 h.

##### Attention :

Après ponçage de l'enduit, bien dépoussiérer la surface et appliquer la sous-couche KEIM SOLIPRIM. Appliquer au rouleau et non à la brosse.



**Recouvrement :**

Recouvrable par toutes les peintures minérales d'intérieur KEIM.

**Conditions climatiques :**

Température ambiante et du subjectile supérieure à 5°C.

**Consommation :**

Environ 1,8 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur pour un enduisage total.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption, de la technique de mise en œuvre et devront être déterminées avec exactitude par essais sur chantier.

**Nettoyage du matériel :**

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.

**5. Conservation**

Sous abri, 12 mois en emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +5° et +35°C.

**6. Destruction**

Ne recycler que les emballages vides.

Code CED : 08 01 02.

**7. Hygiène et sécurité**

Protéger les surfaces adjacentes et éliminer immédiatement les projections avec une éponge humide.

Tenir hors de portée des enfants. Consulter la fiche de sécurité du produit.

**EDITION MAI 2011**

La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques.

