



1. Description

Pâtes pigmentaires à base de chaux aérienne éteinte, de poudre de marbre, d'hydrates de carbone naturels et de cellulose. Sans additifs synthétiques.

Destinées à la mise à la teinte des peintures et enduits de la gamme ATHENIT.

Les pâtes pigmentaires ATHENIT COLORANTI peuvent également être utilisées pures ou diluées pour la réalisation de décors intérieurs sur enduits ATHENIT FINO ou ATHENIT LISCIO.

Classification AFNOR :

NFT 36 005 - Famille I - Classe 1c.

Domaines d'emploi : intérieur.

Aspect : mat minéral profond.

Conditionnement : bidon plastique 1 et 6 kg.

2. Propriétés

- Colorants minéraux, sans additifs synthétiques.
- Teintes stables aux UV, non jaunissantes.
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau, régulation des échanges d'humidité des parois.
- Incombustible (M0 sur support M0).
- Aspect mat minéral, grande luminosité.
- Sans tension.
- Ecologique : exempt de solvants et de résines synthétiques ou végétales.
- Propriétés algicides et germicides.
- Grande facilité de mise en oeuvre.

3. Caractéristiques techniques

- Densité (à 20°C) : 1,41 – 1,55 g/cm³ selon les teintes.
- Perméabilité à la vapeur d'eau : $S_d < 0,02$ m.
- Teintes disponibles :
 - A 10 : Jaune titane
 - A 20 : Oxyde jaune
 - A 30 : Oxyde orange
 - A 40 : Oxyde rouge
 - A 50 : Terre d'ombre
 - A 60 : Vert cobalt
 - A 70 : Turquoise
 - A 80 : Bleu
 - A 90 : Oxyde noir.

4. Application du produit

Mise en œuvre :

Les pâtes pigmentaires ATHENIT COLORANTI peuvent être appliquées pures ou diluées avec un peu d'eau pour la réalisation de décors sur des petites surfaces peu exposées.

Il convient dans ce cas d'appliquer au préalable une couche d'enduit ATHENIT FINO ou ATHENIT LISCIO.

Pour la réalisation d'un glacis coloré selon la technique "a fresco", diluer le colorant ATHENIT COLORANTI avec de l'eau et appliquer dans l'enduit encore frais.

Dilution :

Eau (si nécessaire).

Conditions climatiques :

Température ambiante et du subjectile supérieure à 5°C. Hygrométrie max. 60%.

NB : Les revêtements de la gamme ATHENIT, comme tous produits à base de chaux aérienne, présentent un aspect nuancé naturel. Ces nuances varient en fonction des conditions de séchage (température, hygrométrie), de la teinte et de la mise en œuvre du produit.

Nettoyage du matériel :

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.

Mise à la teinte :

Dosage maximum d'ATHENIT COLORANTI pour la mise à la teinte de :

- ATHENIT LUCENTE : 50 %
- ATHENIT FORTE : 50 %
- ATHENIT LISCIO : 10 %
- ATHENIT FINO : 10 %.

5. Conservation

Sous abri, 1 an en emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +5° et +35° C.

Ne pas exposer en plein soleil et à la chaleur. Bien refermer les emballages entamés et laisser une fine pellicule d'eau à la surface des produits.

6. Destruction

Ne recycler que les emballages vides.
Code CED : 10 13 99.

7. Hygiène et sécurité

Produit irritant (Xi).
Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (vitres, menuiseries, etc.) et éliminer immédiatement les projections de peinture avec une éponge humide. Se protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Tenir hors de portée des enfants. Consulter la fiche de sécurité du produit.

La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques.



PEINTURES MINÉRALES KEIM

ZAC Les Portes du Dauphiné
55, chemin de Mûre
69780 St Pierre de Chandieu

Tél. 04 72 09 05 09
Fax. 04 78 40 16 21
www.keim.fr
info@keim.fr