

Peinture à l'huile de lin Veloutée - Uula Color

Extérieur

La peinture veloutée Uula Color, est une peinture à l'huile de lin traditionnelle qui protège de façon saine et durable tous les bois en extérieur.

Très couvrante, la peinture veloutée laisse respirer le support et ne s'écaille pas en vieillissant.

Destination

Extérieur. Les surfaces en bois traitées ou non, peintes ou non. Bardage, portes, châssis de fenêtres, mobilier...

Qualités

Composée de matières premières écologiques et renouvelables, la peinture à l'huile de lin veloutée ne contient aucun solvant ou co-solvant.

Exempte de siccatif, le séchage lent assure une bonne absorption par le support et une bonne adhérence.

Composition

Huile de lin cuite, huile de lin crue, talc, carbonate de calcium, pigments, biocide.

Caractéristiques

Prête à l'emploi

Aspect semi-brillante

Densité 1.6 kg / litre environ

Rendement de 7 à 15 m² selon les surfaces (brutes ou rabotées)

Temps de séchage à 20° C : 4 jours

Recouvrable en 4 jours

Séchage à coeur en 10 jours environ

Nettoyage des outils : eau tiède et savon

Existe en 0.9 l, 2.7 l & 9 litres.

Matériel d'application

Brosse ou Rouleau laqueur

Application

La peinture à l'huile de lin s'applique en 2 couches fines à 4 jours d'intervalle.

La peinture ne contenant pas de siccatif, bien laisser sécher à coeur pendant 10 jours environ après la 2ème couche.

Appliquer à un taux d'humidité du bois de 15% au maximum et à un taux d'humidité de l'air en dessous de 80%. La température relative doit être de +10° C.

Coloration

Selon le nuancier extérieur veloutée Uula Color. Les pigments sont préparés à l'huile de lin afin d'assurer une parfaite mise à la teinte de la peinture.

Mise en oeuvre.

Préparation

Surfaces Peintes

Enlever la peinture avec une brosse métallique et un grattoir aussi proprement que possible (acrylique, lates, alkydes). Lavez les surfaces avec l'agent lavant. Matifier la surface pour assurer et renforcer l'adhérence avant de poser le primaire extérieur et l'anti-mousse en cas de traitement préalable.

Surfaces Neuves

Utiliser le primaire extérieur. En cas de traitement anti-mousse, utiliser l'agent anti-mousse et laisser agir durant 24h au moins. Passer la peinture veloutée en fine couche à 4 jours d'intervalle.

Stockage & précautions

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.

Bien agiter avant et pendant l'utilisation.

Les seaux vides sont à amener en lieu de retraitement. Les déchets et résidus liquides doivent être emmenés en point de collecte.

Classement au feu

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont données à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et conformité des produits Uulatuo Oy. 01/2011.



COV conforme à la directive 2010
Catégorie A/d : 300g/l

Uulatuo Oy

Yttiläntie 265

32920 Kauvatsa, Finlande