

# Peinture Sols en bois semi-mat - Uula Color

## Intérieur

Peinture qui convient à tous les sols intérieurs en bois grâce à sa grande résistance.

### Destination

Les surfaces en bois fortement sollicités.

### Qualités

Peinture traditionnelle composée d'huile de lin bouillie, de résines naturelles et de pigments. Ne convient pas à un usage extérieur à découvert.

### Composition

Résines naturelles, huile de lin, huile de tung, alkyde d'huile, siccatif sans plomb, solvant purifié.

### Caractéristiques

Prête à l'emploi,

Aspect semi-mat - blanc ou neutre

Densité 1.08kg/l

Rendement de 10 à 12 m2 selon les surfaces

Lavable

Humidité de l'air < 80% Température > 10°C

Temps de séchage à 20° C : 6h.

Recouvrable après 24h.

Nettoyage des outils : solvant végétal, eau tiède et savon

Existe en 0.9 l, 2.7 l & 9 litres.

### Matériel d'application

Spalter, pinceau, rouleau laqueur.

### Application

La peinture s'applique en 2 couches fines (pastel) ou 3 (teintes vives) au rouleau ou à la brosse en croisant bien le geste. Eviter les agressions trop importantes durant le 1er mois. Utiliser un agent de lavage doux.

### Coloration

Selon le nuancier extérieur veloutée Uula Color. Les pigments sont préparés à l'huile de lin afin d'assurer une parfaite mise à la teinte de la peinture. Possibilité de teintes particulières.

#### Préparation

**Surface Ancienne** Gratter les peintures écaillées, matifier les surfaces satinées ou brillantes, et laver si nécessaire avec l'agent lavant. Sur le bois, traiter les noeuds avec de la gomme. Appliquer en fines couches à au moins 24h d'intervalle.

**Surface Neuve** Sur surface neuve, appliquer en fines couches à au moins 24h. Bien poser la peinture en fine couche afin de faciliter le séchage et d'éviter que le film ne ride au séchage. Il est possible de chauffer la peinture au bain-marie afin d'en faciliter l'absorption.

### Stockage & précautions

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.

Bien agiter avant et pendant l'utilisation.

Les seaux vides sont à amener en lieu de retraitement. Les déchets et résidus liquides doivent être emmenés en point de collecte.

### Classement au feu

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont données à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et conformité des produits Uulatute Oy. 01/2011.



COV conforme à la directive 2010

Catégorie A/i : 500g/l

**Uulatute Oy**

Yttiläntie 265

32920 Kauvatsa, Finlande