

# Peinture Nordic à l'Ocre - Uula Color

## Extérieur

La peinture Nordic Uula Color, est une peinture authentique de terre rouge cuite de manière traditionnelle.

Elle est très facile à appliquer a un rendu très mat et une excellente couverture.

### Destination

Extérieur. Les surfaces en bois rabotées grossièrement non peintes ou avec une peinture du même type. Les bardages et boiseries bruts ne peuvent être peints qu'après un temps de séchage de 2 ans. Cette peinture ne convient pas pour les surfaces lisses ou déjà peintes.

### Qualités

Composée de matières premières écologiques et renouvelables, la peinture Nordic ne contient aucun solvant ou co-solvant.

Exempte de siccatif, le séchage lent assure une bonne absorption par le support et une bonne adhérence.

### Composition

Huile de lin bouillie, farine de seigle, pigments (terre), sulfate de fer, biocide.

### Caractéristiques

Prête à l'emploi

Aspect mate

Densité 1.2 kg / litre environ

Rendement de 3 à 5 m2 selon les surfaces (brutes ou rabotées)

Temps de séchage à 20° C : 1 à 3 jours

Recouvrable en 4 jours

Séchage à coeur en 10 jours environ

Nettoyage des outils : eau tiède et savon

Existe en 3 l, 10 l & 20 litres (50 l en kit).

### Matériel d'application

Brosse en croisant bien le geste

### Application

La peinture Nordic s'applique en 2 couches épaisses à 4 jours d'intervalle.

La peinture ne contenant pas de siccatif, bien laisser sécher à coeur pendant 10 jours environ après la 2ème couche.

Appliquer lors d'un temps sec mais nuageux. Ne pas peindre en plein soleil.

### Coloration

Selon le nuancier extérieur Nordic Uula Color.

### Mise en oeuvre.

#### Préparation

**Surfaces Peintes** Enlever la peinture avec une brosse métallique et un grattoir aussi proprement que possible (acrylique, lates, alkydes). Lavez les surfaces avec l'agent lavant. En cas de changement de teinte, il convient de bien ôter toute la peinture précédente.

**Surfaces Neuves** En cas de traitement anti-mousse, utiliser l'agent anti-mousse et laisser agir durant 24h au moins. Il est possible de faire un primaire en diluant la peinture Nordic avec 50% d'agent anti-mousse en 1ère couche. La Nordic n'est généralement pas diluée dans le cas d'application en 1 couche.

### Stockage & précautions

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.

Bien agiter avant et pendant l'utilisation.

Les seaux vides sont à amener en lieu de retraitement. Les déchets et résidus liquides doivent être emmenés en point de collecte.

### Classement au feu

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont données à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et conformité des produits Uulatuote Oy. 01/2011.



COV conforme à la directive 2010  
Catégorie A/d : 130g/l

**Uulatuote Oy**

Yttiläntie 265

32920 Kauvatsa, Finlande