

Lasure Traditionnelle - Uula Color

Extérieur

La lasure Traditionnelle Uula Color est composée d'huile de lin cuite et de goudron de bois. Elle est très facile à appliquer a un rendu mat et une couverture translucide.

Destination

Extérieur. Les surfaces en bois non traitées et les boiseries brutes (meuble de jardin) dont la surface n'a pas été recouverte d'un produit filmogène (glycero, arcylique) ou d'un vernis.

Qualités

Composée de matières premières écologiques et renouvelables, la lasure Uula Color contient du solvant purifié.

Exempte de siccatif, le séchage lent assure une bonne absorption par le support et une bonne adhérence.

Composition

Huile de lin cuite, solvant purifié (isoparafine exempte de substance aromatique), pigments, goudron de bois, biocide.

Caractéristiques

Prête à l'emploi

Aspect semi-mate

Densité 0.95 kg / litre environ

Rendement de 6 à 10 m2 selon les surfaces (brutes ou rabotées)

Temps de séchage à 20° C : 24 heures. 3/4 semaines temps humide. Resiste à la pluie après quelques heures.

Nettoyage des outils : solvant végétal, eau tiède et savon

Existe en 0.9 l, 2.7 l & 9 litres.

Matériel d'application

Brosse en croissant bien le geste

Application

La lasure s'applique en 2 couches soit dès que la 1ère est sèche soit après 1 à 2 ans pour la 2ème couche.

La peinture ne contenant pas de siccatif, bien laisser sécher à coeur pendant 10 jours environ après la 2ème couche.

Ne pas peindre en plein soleil.

Coloration

Selon le nuancier extérieur transparent Uula Color.

Les pigments sont préparés à l'huile de lin afin d'assurer une parfaite mise à la teinte de la peinture.

Mise en oeuvre.

Préparation

Surfaces Peintes Enlever la peinture avec une brosse métallique et un grattoir aussi proprement que possible (acrylique, lates, alkydes). Lavez les surfaces avec l'agent lavant. En cas de changement de teinte, il convient de bien ôter toute la peinture précédente.

Surfaces Neuves En cas de traitement anti-mousse, utiliser l'agent anti-mousse et laisser agir durant 24h au moins. La peinture étant translucide, il peut être envisagé de faire un essai de teinte sur une partie cachée avant la pose finale.

Stockage & précautions

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.

Bien agiter avant et pendant l'utilisation.

Les seaux vides sont à amener en lieu de retraitement. Les déchets et résidus liquides doivent être emmenés en point de collecte.

Classement au feu

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont données à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et conformité des produits Uulatuote Oy. 01/2011.



COV conforme à la directive 2010

Catégorie A/f : 700g/l

Uulatuote Oy

Yttiläntie 265

32920 Kauvatsa, Finlande