

Primaire Extérieur - Uula Color

Extérieur

Primaire en phase aqueuse sans latex ni acrylique pour un usage extérieur.

Destination

Les surfaces en bois neuves ou anciennes, propres, non grasses et dépourvues de toute finition filmogène.

Qualités

Composé d'huiles naturelles, le primaire Uula s'imprègne dans le bois et le laisse respirer.

Composition

Huile de lin, huile de ricin, carbonate de calcium, dioxyde de titane, eau.

Sans latex, acrylique ou solvant hydrocarboné.

Caractéristiques

Prêt à l'emploi, peut être teinté

Aspect mat

Densité 1.3 kg / litre environ

Rendement de 6 à 12 m² selon les surfaces (brutes ou rabotées)

Humidité de l'air < 80% Température > 5°C

Temps de séchage à 20° C : 30mn. Recouvrable après 6h.

Nettoyage des outils : eau tiède et savon

Existe en 0.9 l, 2.7 l & 9 litres.

Matériel d'application

Brosse, pinceau, rouleau ou pistolet haute pression

Application

Le primaire Uula s'applique en 1 couche de façon uniforme et peut être recouvert de la finition après 6 heures.

Ne pas peindre en plein soleil.

Coloration

Selon la teinte de finition, le primaire peut faire l'objet d'une fausse teinte (en cas de teintes vives par exemple).

Préparation

Surfaces Peintes	Enlever la peinture avec une brosse métallique et un grattoir aussi proprement que possible (acrylique, lates, alkydes). Lavez les surfaces avec l'agent lavant. Sur les bois rabotés, il convient de réaliser un léger ponçage afin d'assurer une bonne adhérence.
Surfaces Neuves	Bien dépoussiérer les surfaces. En cas de traitement anti-mousse, laisser sécher 24h avant d'appliquer le primaire. Le bois doit être neutre de toute trace de cire ou d'anciens vernis.

Stockage & précautions

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.

Bien agiter avant et pendant l'utilisation.

Les seaux vides sont à amener en lieu de retraitement. Les déchets et résidus liquides doivent être emmenés en point de collecte.

Classement au feu

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont données à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et conformité des produits Uulatuote Oy. 01/2011.



COV conforme à la directive 2010

Catégorie A/h : 30g/l

Uulatuote Oy

Yttiläntie 265

32920 Kauvatsa, Finlande